



N. SH. " IBMS "

Institute for Building Material and Structures  
 Instituti i Materiale Ndërtimore dhe Konstruksioneve  
 Rr."A. Ramadani" Nr.74/2, Lagja e Universitetit - Prishtinë  
 Tel: +381(0)38 512493;+377(0)44 111921;+377(0)44 151102  
 Tel: +386(0)49 111921;+386(0)49 151102  
 e-mail: ibms.pr@gmail.com



SK EN ISO/IEC 17025  
 LT / 051 / 2015 / DAK

B.A. Nr.52/17

**ÇERTIFIKATA-CERTIFICATE**

Data/date: 18.02.2017

Parashtruesi i kërkesës/Requesting Company:  
 Adresa/ adress:  
 Prodhuesi/producer:

IMN"BAU BLOCK"SHPK.  
 Gjakovë  
 "BAU BLOCK" Gjakovë

Prodhimi/product:

Termo Bllok B-12  
 250x120x190 mm

1. TË DHËNAT E PËRGJITHSHME

1.1. MATERIALI/MATERIAL:

Argjila

Standardi Evropian EN 771

1. Karakteristikat gjeometrike

1.1 Kontrollimi i dimensioneve (EN 772-16; EN 772-2)

Mostrat	l (mm)	b (mm)	h (mm)	Toleranca për gjatësi	Toleranca për gjërsi	Toleranca për lartësi
M1	246	116	190	±3(-4)D1	±3(-4)D1	±3(0)D1
M2	247	118	189	±3(-3)D1	±3(-2)D1	±3(-1)D1
M3	248	117	188	±3(-2)D1	±3(-3)D1	±3(-2)D1
M4	246	115	188	±3(-4)D1	±3(-5)D1	±3(-2)D1
M5	246	119	190	±3(-4)D1	±3(-1)D1	±3(0)D1
M6	248	119	190	±3(-2)D1	±3(-1)D1	±3(0)D1

1.2. Konfiguracioni i zbrastesirave

21 vrima me dimensione te ndryshme

1.3.Shtrembërimi i siperfaqeve

/

2. Rezistenca ne Shtypje(EN 772-1)

Rezistenca në shtypje mesatare (N/mm <sup>2</sup> )	Rezistenca në shtypje e normalizuar mesatare (N/mm <sup>2</sup> )	Klasa
19.78	15.82	15.0

3.Thithshmëria e ujit( EN 772-11)

W= 10.69 %

4. Masa vëllimore (EN 772-13)


Masa vëllimore mesatare e bllokut me zbrastësira (kg/m <sup>3</sup> )	Vleresimi
836.0	LD

Vërejtje:

Mostrat janë të sjellura nga parashtruesi i kërkesës

Ekzaminuan:

Hysni Morina, ing.dipl



Vërtetoi:

Mr.sc.Cene Krasniqi, ing.dipl